

Oberflächen – Behandlungen



Unbehandelt

völlig neutral, leicht saugend für

- schnell reagierende Systeme
- trockene Mischungen von Mörteln, Spachtelmassen oder ähnlichem

„-H“

stark hydrophob, silikonisiert, verwendbar bis ca. 300°C für

- wasserbasierende Systeme, z.B. Spachtelmassen, Klebstoffe, Farbsysteme, Putze
- Kunststoffe

„-23“

mäßig hydrophob, silanisiert, enge Oberflächenbindung für

- Kunststoffe
- Klebstoffe

Wir beraten Sie gern.

(Die Bezeichnung der Oberflächenbehandlung steht hinter der Korngröße, z.B.: 152-H, 150-23, 302, etc.)